











Característica Characteristic Caractéristique	Método Ensayo Test Method Méthode d'Essai	Valor exigido Value required Valeur requis	Valor declarado Declared value Valeur Déclarée
 <p>Dimensiones y aspecto superficial <i>Dimensions and surface quality</i> Dimensions et aspect superficiel</p>	ISO 10545-2	<p>Longitud y anchura / <i>Length and width</i> / Longueur et largeur: +/- 2% (máx. 4 mm)</p> <p>Espesor / <i>Thickness</i> / Espaisseur: +/- 10%</p> <p>Rectitud / <i>Straightness</i> / Rectitude: +/- 0.6%</p> <p>Ortogonalidad / <i>Rectangularity</i> / Orthogonalité: +/- 1.0%</p> <p>Planitud / <i>Flatness</i> / Planéité: +/- 1.5%</p> <p>Aspecto superficial / <i>Surface quality</i> / Apparence de la surface: <= 5%</p>	Cumple valores exigidos <i>Fulfilled</i> Accompli
 <p>Absorción de agua <i>Water absorption</i> Absorption d'eau</p>	ISO 10545-3	<p>Valor medio <i>Value mean</i> Valeur moyenne: E<=3%</p> <p>Valor máximo <i>Maximum value</i> Valeur maximale: E=3,3%</p>	E<3%
 <p>Carga de ruptura <i>Breaking strength</i> Force de cassure</p>	ISO 10545-4	> 1100 N	> 3000 N
 <p>Resistencia a la flexión <i>Modulus of rupture</i> Résistance à la flexion</p>	ISO 10545-4	<p>Valor medio > 23N/mm² <i>Value mean > 23N/mm²</i> Valeur moyenne > 23N/mm²</p> <p>(No necesario para cargas de rotura > 3000 N) <i>(Not necessary if Modulus of rupture > 3000 N)</i> (Non nécessaire pour charges de rupture > 3000 N)</p>	> 23 N/mm ² .
 <p>Dureza al rayado superficial (escala Mohs) <i>Surface scratch resistance (Mohs scale)</i> Force au raye superficiel (Échelle Mohs)</p>	UNE 67 101	No exigido <i>Not required</i> Non requis	7-8
 <p>Resistencia a la abrasión <i>Resistance to deep abrasion</i> Résistance à l'abrasion</p>	ISO 10545-6	Volumen material perdido <= 275 mm ³ <i>Wasted material volumen <= 275 mm³</i> Volume matériel abîmé <= 275 mm ³	Cumple valor exigido <i>Fulfilled</i> Accompli (226 mm ³)
 <p>Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i> Résistance au gel</p>	ISO 10545-12	No exigido <i>Not required</i> Non requis	Resiste <i>Resists</i> Resiste
 <p>Resistencia química <i>Chemical Resistance</i> Résistance chimique</p>	ISO 10545-13	<p>Productos domésticos de limpieza: mín. UB <i>Household Cleaning products: min. UB</i> Produits de nettoyage ménager: min. UB</p>	<p>Clase UA <i>Class</i> Sin efecto visible <i>No visible effect</i> Sans effet visible</p>
		<p>Aditivos para aguas de piscinas: mín. UB <i>Additives for swimming pool Waters: min. UB</i> Additifs pour l'eau de piscine: min. UB</p>	<p>Clase UA <i>Class</i> Sin efecto visible <i>No visible effect</i> Sans effet visible</p>
		<p>Ácidos y álcalis concentración baja <i>Acids and alkalis low concentrations</i> Acides et álcalis basse concentration</p>	<p>Clase ULA <i>Class</i> Sin efecto visible <i>No visible effect</i> Sans effet visible</p>
		<p>Ácidos y álcalis concentración fuerte <i>Acids and alkalis high concentration</i> Acides et álcalis haute concentration</p>	<p>Clase UHA <i>Class</i> Sin efecto visible <i>No visible effect</i> Sans effet visible</p>
 <p>Resistencia a las manchas <i>Stain resistance</i> Résistance aux taches</p>	ISO 10545-14	No exigido <i>Not required</i> Non requis	<p>Aceite ligero <i>Light oil</i> D'Huile léger. Class 5 Agente limpiador agua caliente <i>Hot water cleaning agent</i> Agent nettoyeur eau chaude</p>
 <p>Resistencia al deslizamiento <i>Slip resistance</i> Résistance au glissement</p>	UNE-ENV 12633	Exigido en CTE según uso <i>Required in CTE depending on use</i> Requis au CTE selon emploi	Según CTE: clase 3 (máxima) <i>In accordance to CTE: class 3 (maximum)</i> Selon CTE: classe 3 (maximale)
	DIN 51130 Pie calzado sobre superficie mojada <i>For shoed feet on wet surface</i> Pied chaussé sur surface mouillée.	No exigido <i>Not required</i> Non requis	R11