







CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA / RESEIGNEMENTS TECHNIQUES

RASILLA

CE UNE-EN 14411 - Anexo A, Grupo AIII (E>10%)

Característica Characteristic Caractéristique	Método nsayo / Test Method / Méthode d'Essai	Valor exigido Value required Valeur requis	Valor declarado Declared value Valeur Déclarée
 <p>Dimensiones y aspecto superficial <i>Dimensions and surface quality</i> Dimensions et aspect superficiel</p>	ISO 10545-2	<p>Longitud y anchura / <i>Length and width</i> / Longueur et largeur: +/- 2% (máx. 4 mm.)</p> <p>Espesor / <i>Thickness</i> / Epaisseur: +/- 10%</p> <p>Rectitud / <i>Straightness</i> / Rectitude: +/- 1.0%</p> <p>Ortogonalidad / <i>Rectangularity</i> / Orthogonalité: +/- 1.0%</p> <p>Planitud / <i>Flatness</i> / Planéité: +/- 1.5%</p> <p>Aspecto superficial / <i>Surface quality</i> / Apparence de la surface: ≤ 5%</p>	Cumple valores exigidos <i>Fulfilled</i> Accompliv
 <p>Absorción de agua <i>Water absorption</i> Absorption d'eau</p>	ISO 10545-3	<p>Valor medio <i>Value mean</i> Valeur moyenne: E>10%</p>	E>10%, Valor obtenido <i>Obtained value</i> Valeur Obtenu = 11.5%
 <p>Carga de ruptura <i>Breaking strength</i> Force de cassure</p>	ISO 10545-4	> 600 N	> 1200N
 <p>Resistencia a la flexión <i>Modulus of rupture</i> Résistance à la flexion</p>	ISO 10545-4	<p>Valor medio / <i>Value mean</i> / Valeur moyenne > 8 N/mm² (No necesario para cargas de rotura > 3000 N) (<i>Not necessary if Modulus of rupture > 3000 N</i>) (Non nécessaire pour charges de rupture > 3000 N)</p>	> 18 N/mm ² .
 <p>Resistencia a la abrasión <i>Resistance to deep abrasion</i> Résistance à l'abrasion</p>	ISO 10545-6	<p>Volumen material perdido ≤ 2365 mm³ <i>Volum of lost material</i> ≤ 2365 mm³ Volume matériel abimé ≤ 2365 mm³</p>	Cumple valor exigido <i>Fulfilled</i> Accompli (441 mm ³)
 <p>Dilatación térmica lineal <i>Lineal thermal expansion</i> Dilatación thermique lineal</p>	ISO 10545-8	No exigido <i>Not required</i> Non requis	6-7x10 ⁻⁶ /°C

EMBALAJE / PACKING / EMBALLAGE

Medidas	Peso/Palet	Piezas/Palet	Peso/Pieza
RASILLAS 12x24x1	1310	2912	0,450
RASILLAS 13x27x1	1300	2112	0,616
RASILLAS 14x28x1	1436	2112	0,680
RASILLAS 14x28x1,2	1296	1600	0,810
VIERTEAGUAS 14X28X1,2	1360	1536	0,850
VIERTEAGUAS 28X14X1,2	1224	1440	0,850
VIERTEAGUAS 20X20X1,3	1221	1152	1,060
LADRILLO MACIZO 12X24X2,5	1023	780	1,312